

KOPI-GLASMAT PASTA N°1

Pâte à graver-mater

DESCRIPTION

Pâte spéciale pour appliquer en sérigraphie sur verre (sauf borosilicate, exemple PYREX). Grâce à son emploi on peut obtenir, en quelques minutes, un dessin gravé ou une image à l'aspect mat permanent. On peut travailler aussi sur surfaces céramiques vernissées.

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Matée verre
Marquée lettres, logos, etc. sur surfaces vitrées
Décorer miroirs
Sérigraphie sur céramique vernissé

CARACTÉRISTIQUES

Couleur	Rose.
Corrosif	Oui.

EMBALLAGES

Caisse de 12 Kg.	12 unités de 1 Kg.
Caisse de 24 Kg.	4 unités de 6 Kg.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Produit corrosif. Utiliser gants, lunettes, ... Voir FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

MODE D'EMPLOI

Préparer le KOPI-GLASMAT PASTA N°1 pour l'impression, en dépendent de la texture que vous désirez, pure ou mélanger jusqu'à un maximum de 1 part de KOPI-GLASMAT THINNER pour 5 parts de KOPI-GLASMAT PASTA, mélanger le diluant seulement avec des ustensiles en plastic ou en bois, parce que KOPI-GLASMAT PASTA oxyde la majorité des métaux.

Travailler c'est produit à températures entre 22 et 26°C, si à été exposé a des baisses températures, est possible qu'on trouve des cristaux, qui disparaîtrán si on chauffe le produit 25-30°C (on conseille à bain-marie).

On conseille de travailler avec des écrans de 34 à 43 fils et émulsions avec de résistance a l'eau, comme nos émulsions catalysables ROTOMASK CS ou ROTO DUAL-D ou ZOICO COAT-WR. Le verre doit être propre, sec et à température ambiante, avant l'impression.

Couvrir uniformément le design avant de l'impression, pour obtenir une bonne couverture sur le verre. Attendre entre 3 et 5 minutes pour que le KOPI-GLASMAT réagi sur le verre. Éliminer les restes de KOPI-GLASMAT avec eau a pression.

On conseille ventilation aux lieux de travail.

Les encres doivent être nettoyés rapidement après son usage parce que le KOPI-GLASMAT PASTA N°1 peut obturer la maille. Quand on fini, les réglettes et ustensiles doivent être lavés avec eau.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Les fiches de sécurité peuvent être obtenues par les demander à Kopimask ou leur prochain fournisseur.
KOPIMASK, S.A. Telf. 00 34 93 863 93 50 Fax 00 34 93 864 70 37 e-mail kopimask@kopimask.es

Les données ici facilitées sont le plus précis possible basé sur notre connaissance actuelle. Il n'est pas donné cependant à toute garantie, depuis que nous ne pouvons pas avancer chaque application possible. Pour ce que nos produits sont vendus sans garantie et sous les conditions que les usagers réaliseran leurs propres épreuves pour évaluer si le produit satisfait leurs nécessités. KOPIMASK, S.A. se réserve le droit de réaliser modifications qu'il estime opportunes sans avertissement antérieur.



ISO 9001:2000 N°: E204216



www.kopimask.com